

GEURLOZE REPARATIEMORTEL OP BASIS VAN WATER SPECIAAL VOOR SNELLE HERSTELLINGEN



BUILDING MORTIER HYDRO


- ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN VERFWERK
- ONDERHOUD VAN WEGEN, TROTTOIRS, PARKINGS

ACTIE

- Herstellen



Met-constructies foto



VERPAKKINGEN:



Emmer
7 Kg

INNOVATIE:

- Mortel op basis van water voor het uitvoeren van sterke, snelle en duurzame reparaties.
- Gemakkelijk te gebruiken: er hoeft alleen water aan het mengsel te worden toegevoegd om het gebruiksklaar te maken.
- Beloopbaar na één uur.

VEILIG:

- Geurloos, zonder verspreiding van dampen van oplosmiddelen: laat toe reparaties binnenshuis te realiseren zonder hinder voor de ademhaling.
- Goede weerstand tegen vries/dooi-cycli.
- Geen aggregaat, geen bindmiddel van scheikundige oorsprong.

TIP:

- Bruikbaar voor alle werkzaamheden aan beton, cement of derivaten.
- Kan worden overschilderd met alle soorten verf.

GEBRUIKSAANWIJZING:

■ MENGSELHEID:

- Voor een vaste consistentie: 8,6% water toevoegen aan het poeder en mengen tot een perfect homogeen mengsel.
- Voor een plastische consistentie (vastmetsele): 10% water toevoegen aan het poeder en mengen tot een perfect homogeen mengsel.
- Voor een zelfegaliserende consistentie: 13,6% water toevoegen aan het poeder en gedurende 5 minuten goed mengen tot een vloeibare en perfect homogene consistentie.
- Minstens 3 minuten goed mengen.
- Werktijd na het mengen: 10 min.
- Bedrijfstemperatuur: tussen 5°C en 35°C.
- Beloopbaar na 1 uur.
- Overschilderbaar na 7 dagen.
- 6 maanden bewaren in de originele verpakking, beschermd tegen vocht en vorst.

**Zie de bijgevoegde fiche voor meer informatie.*

KENMERKEN:

- Aspect: grijs poeder.
- Verbruik: ong. 2,25 kg/mm/m².

Reparatiemortel

Verdunnings- en verbruikstabel

Hoeveelheid mortel (kg)	7	3,5	1
Hoeveelheid water voor een stevige consistentie (8,6%)	600 ml	300 ml	86 ml
Hoeveelheid water voor een plastische consistentie (10%)	700 ml	350 ml	100 ml
Hoeveelheid water voor een zelfnivellerende consistentie (13,6%)	950 ml	475 ml	135 ml
Behandelde oppervlakte met 1 mm dikte	3,5 m ²	1,7 m ²	0,5 m ²



Quality Assurance
Systems Ltd

Entreprise certifiée
ISO 9001
ISO 14001

Création: 03/2023

IR:

INNOVATION • PROTECTION • CONSEIL