

# NEUTRALE MASTIEKLIJM OP BASIS VAN SMX POLYMEER




## TECHNO FIX STRONG

LIJMEN EN BEVESTIGINGEN

### ACTIE

- Bevestigen
- Verlijmen



### INNOVATIE:

- Mastiekljm met bijzonder hoge initiële klee-kracht.
- Snelle uitharding en uitstekende klee-kracht zonder primer.
- Permanente elasticiteit na polymerisatie en bijzonder duuzaam.
- Uitstekende weerstand tegen water, zout water, uv-straling, alifatische oplosmiddelen, koolwaterstoffen, ketonen, esters, alcoholen, verdunde anorganische zuren en alkalines.

### VEILIG:

- Bevat geen isocyanaten, noch siliconen.
- Ongevoelig voor schimmels.
- Product met KOMO-certificaat op basis van BRL 3107.

### TIP:

- Geschikt voor alle soorten normale bouwopervlakken, behandeld hout, pvc, plastics, etc.
- Ideaal voor afdichtingstoepassingen, verlijmen, soepel lijmen, montage, voegen, etc.

*\*Voor meer informatie, raadpleeg de aanvullende fiche.*

### GEBRUIKSAANWIJZING:


- Toepassen op een proper, droog, ontsnoff en ontvet oppervlak.
- Toepassen met behulp van een manueel of pneumatisch pistool.
- Afmetingen volgens gebruik:
  - Verlijmen: breedte van 2 mm tot 10 mm.
  - Voegen: breedte van 5 mm tot 30 mm.
  - Minimale diepte = 5 mm.
  - Aanbevelingen voor opnieuw voegen: breedte = 2 keer diepte.
- Voor afwerkingen, glad maken met zeepwater.
- Toepassingstemperatuur: +5°C tot +35°C

### KENMERKEN:

- Basis: SMX hybride polymeer.
- Kleur: wit.
- Droogtijd: ongeveer 5 min.
- Uithardtijd: 3 mm/24u.
- Hardheid: 65 +/- 5 Shore A.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C.
- Dichtheid: 1,47 g/ml.

*\*Voor meer informatie, raadpleeg de aanvullende fiche.*

### VERPAKKINGEN:



Patroon  
290 ml

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- PROSOLV MULTI
- PROSOLV CAP VERT
- PROSOLV'3B LINGETTE

IR:

## Neutrale mastiekljm op basis van smx polymeer

### Technische eigenschappen:

| Kenmerken                             | Waarde                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Basis                                 | SMX hybride polymeer                          |
| Consistentie                          | Stabiele pasta                                |
| Uithardingssysteem                    | Polymerisatie met behulp van luchtvochtigheid |
| Elastisch herstel (ISO 7389)          | > 75%                                         |
| Maximale vervorming                   | +/- 20%                                       |
| Maximale spanning (DIN 53504)         | 3,5 N/mm <sup>2</sup>                         |
| Elasticiteitsmodulus 100% (DIN 53504) | 2,3 N/mm <sup>2</sup>                         |
| Breukrek (DIN 53504)                  | 400%                                          |
| Toepassingstemperatuur                | +5°C tot +35°C                                |

### Toepassingsvoorbeelden:

- Afdichting en verlijmen in bouw- en metaalindustrie.
- Lijmen en montage van voorwerpen, panelen, planken (hout, panelen, MDF, spaanplaat, etc.) op diverse materialen.
- Soepele lijmverbindingen in de carrosserie-industrie en constructie van containers.
- Voegen in sanitaire ruimtes en keukens.
- Verlijmen van natuursteen maar niet als elastische mastiek.
- TECHNO FIX STRONG is niet geschikt voor het afdichten van glas.

### Opmerkingen:

- TECHNO FIX STRONG kan worden overschilderd. (Voer een voorafgaande test uit) Verven op basis van alkydharsen kunnen een tragere droogtijd hebben.
- Het is noodzakelijk ontmallings- of scheidingsmiddelen te verwijderen vóór het lijmen of het aanbrengen van de voeg.